



EUCLID CHEMICAL
EUCOMEX

EUCOSHOT AF 750

Acelerante en polvo libre de álcalis para concreto y mortero proyectado.

**ADITIVOS PARA CONCRETO
LANZADO**
WWW.EUCOMEX.COM.MX
REV. 04.23

DESCRIPCIÓN

EUCOSHOT AF 750 es un polvo gris claro libre de álcalis que acelera el proceso de fraguado de concretos o morteros lanzados por vía seca o húmeda. No contiene cloruros.

APLICACIONES PRINCIPALES

Se emplea para acelerar el fraguado de concretos y morteros lanzados por vía húmeda o seca en:

- Revestimientos de túneles.
- Estabilización de taludes.
- Construcción de canales, piscinas, tanques.
- Reparación de concreto deteriorado.
- En diferentes tipos de aplicaciones donde se requiera el uso de concreto lanzado.

CARACTERÍSTICAS / BENEFICIOS

- Acelera el fraguado del concreto o mortero proyectado.
- Buena adhesión a los substratos.
- No contiene cloruros.

PRESENTACIONES / RENDIMIENTO

Saco 20 kg.

TIEMPO DE VIDA / ALMACENAMIENTO

12 meses en buenas condiciones de almacenamiento.

EUCOSHOT AF 750 debe almacenarse en su envase original, herméticamente cerrado y bajo techo.

INSTRUCCIONES DE USO

EUCOSHOT AF 750 se recomienda en la aplicación de concreto lanzado por vía húmeda o seca. De acuerdo al método seleccionado de aplicación se dosifica **EUCOSHOT AF 750** en el concreto así:

- En el concreto lanzado vía seca se incorpora el **EUCOSHOT AF 750** a la mezcla seca de concreto, reaccionando posteriormente en el momento de la hidratación.
- En el concreto lanzado por vía húmeda, el **EUCOSHOT AF 750** se incorpora al concreto, mediante un dosificador presurizado a la mezcla de concreto.

LIMPIEZA

Limpie el equipo minuciosamente con agua. Si no lo hace podría causar bloqueo y/o descompostura de la bomba.

PRECAUCIONES / LIMITACIONES

- La dosis requerida **EUCOSHOT AF 750** puede variar de acuerdo a las condiciones propias de trabajo, a los materiales utilizados para realizar la mezcla, al equipo y a las condiciones climáticas del lugar de trabajo. Se recomienda realizar ensayos previos a la aplicación en obra para determinar la dosificación adecuada, según las especificaciones requeridas. Use **EUCOSHOT AF 750** del 2% al 5% del peso del cemento utilizado, haciendo previamente ensayos de compatibilidad.
- Substratos muy fríos pueden disminuir la rapidez de fraguado del concreto o mortero.
- Procure cuidar que el agua no refluya a la manguera de propulsión, ya que se puede obstruir.
- El material al contacto con la humedad puede producir irritaciones, evite contacto con la piel y los ojos usando equipo de seguridad adecuado establecido en la Hoja de Seguridad.

NOTA: Para mayor información sobre este producto diríjase al Departamento de Servicio a Clientes de EUCOMEX o a su Asesor Técnico Comercial en la región. Los resultados que se obtengan con nuestros productos pueden variar a causa de las diferencias en la composición de los substratos sobre los que se aplica o por efectos de la variación de la temperatura y otros factores. Por ello recomendamos hacer pruebas representativas previas a su empleo en gran escala.

EUCOMEX se esfuerza por mantener la alta calidad de sus productos, pero no asume responsabilidad alguna por los resultados que se obtengan como consecuencia de su empleo incorrecto o en condiciones que no estén bajo su control directo. La única garantía sobre los productos fabricados o comercializados por EUCOMEX, se describe en nuestra página electrónica www.eucomex.com.mx.