



EUCLID CHEMICAL
EUCOMEX

EUCO HP 22-H

Aditivo reductor de agua y retardante.

ADITIVOS REDUCTORES DE AGUA

WWW.EUCOMEX.COM.MX

REV. 04.23

DESCRIPCIÓN

EUCO HP 22-H es un aditivo reductor de agua y plastificante, retardante de bajo rango para concreto y mortero. El concreto con **EUCO HP 22-H** facilita su colocación en sitios difíciles y lo hace apto para el bombeo o colocación.

El aditivo **EUCO HP 22-H** cumple con la norma ASTM C-494 Tipo A y D.

APLICACIONES PRINCIPALES

Se utiliza principalmente en concretos que requieren de la alta trabajabilidad, bombeo a grandes distancias, horizontales y verticales, estructuras estrechas y densamente armadas. Se utiliza como reductor de agua. Está especialmente formulado para lograr una mejor hidratación de las partículas de cemento y mejor desarrollo de resistencia.

CARACTERÍSTICAS / BENEFICIOS

- Reduce la cantidad de agua de mezcla desde un 5%.
- Aumenta la resistencia a la compresión a 28 días alrededor del 10 %
- Contribuye a una mejor permanencia de la consistencia.
- Facilita el bombeo del concreto.
- Reduce la segregación y el sangrado.
- Reduce la permeabilidad.
- Aumenta la durabilidad.
- Promueve la mejor hidratación de las partículas de cemento.

ENVASE / RENDIMIENTO

Disponible en presentación de:

- A Granel.
- Cubeta de 19 L.
- Tambores de 200 L.

TIEMPO DE VIDA / ALMACENAMIENTO

12 meses en el envase original cerrado. Manténgase en lugar fresco. Se recomienda mantener el aditivo siempre tapado en los envases de EUCOMEX.

LIMPIEZA

Limpie con agua las herramientas y el equipo antes de que el material endurezca.

PRECAUCIONES / LIMITACIONES

- El empleo de EUCO HP 22-H en dosificaciones mayores a las recomendadas puede ocasionar retardo en el fraguado del concreto que no afecta la resistencia final.
- La elaboración de concreto o mortero fluido con EUCO HP 22-H exige una buena distribución granulométrica y un contenido de finos suficiente para lograr mezclas cohesivas con buena trabajabilidad.
- El uso de concreto fluido demanda especial supervisión en el sellado de las cimbras para evitar pérdida de pasta.
- El concreto con EUCO HP 22-H requiere de la misma práctica y supervisión en la colocación, acabado y curado que la indicada por las prácticas recomendadas por el ACI (American Concrete Institute) para concreto.



- Se recomienda iniciar el curado del concreto tan pronto como desaparezca el agua de exudación del concreto o mortero, cuya detección es fácil por el cambio de aspecto de la superficie de concreto de brillante a mate. La membrana de curado debe ser de buena calidad y su aplicación debe ser oportuna sobre la superficie del concreto con un buen acabado ya concluido.
- Use guantes de hule y gafas de seguridad durante su manipulación.
- CONSULTE LA HDS ANTES DE SU MANIPULACIÓN.

NOTA: Para mayor información sobre este producto diríjase al Departamento de Servicio a Clientes de EUCOMEX o a su Asesor Técnico Comercial en la región. Los resultados que se obtengan con nuestros productos pueden variar a causa de las diferencias en la composición de los substratos sobre los que se aplica o por efectos de la variación de la temperatura y otros factores. Por ello recomendamos hacer pruebas representativas previas a su empleo en gran escala.

EUCOMEX se esfuerza por mantener la alta calidad de sus productos, pero no asume responsabilidad alguna por los resultados que se obtengan como consecuencia de su empleo incorrecto o en condiciones que no estén bajo su control directo. La única garantía sobre los productos fabricados o comercializados por EUCOMEX, se describe en nuestra página electrónica www.eucomex.com.mx.