



EUCLID CHEMICAL
EUCOMEX

TREMDRAIN 2000 NW

Placas multicompuestas de drenaje y protección

IMPERMEABILIZACIÓN
WWW.EUCOMEX.COM.MX
REV. 10.23

DESCRIPCIÓN

TREMDRAIN 2000 NW está diseñado para aplicaciones de drenaje horizontal que requieren una alta resistencia a la compresión y una gran capacidad de flujo.

TREMDRAIN 2000 NW utiliza una tela filtrante no tejida punzonada de alta resistencia Clase 1 con una película protectora de respaldo para mayor protección de la membrana.

APLICACIONES PRINCIPALES

- **TREMDRAIN 2000 NW** es ideal para cubiertas horizontales, de losa partida, plazas y adoquines.
- **TREMDRAIN 2000 NW** se utiliza junto con las membranas impermeabilizantes **TREMPROOF** y **PARASEAL** como capa de protección y como reemplazo de los sistemas de drenaje tradicionales de tuberías y piedras.

INFORMACIÓN TÉCNICA

PROPIEDADES	VALORES
Típicas aplicaciones	Cubiertas divididas Slap, Plaza y Pavimentadoras
Longitud del rollo	15.24 m (50 ft)
Ancho del rollo	1.22 m (4 ft)
Peso del rollo	20.86 Kg (54 lb)
Contenido reciclado	>60 %
TELA	
Material	Clase 1, polipropileno punzonado no tejido
Resistencia a la tracción de agarre (ASTM D4632)	205 lbf (1090 N)
CBR Perforación (ASTM D6241)	580 lb (2580 N)
Resistencia UV (ASTM D4355)	70%/500 horas

Permitividad (ASTM D4491)	1,8 seg-1
Elongación de agarre (ASTM D4632)	60%
AOS (ASTM D4751)	80 tamiz (0.18 mm)
Caudal (ASTM D4491)	135 gpm/ft2 (5501 Lpm/m ²)
Tejido de barrera antirraíces	Ninguno
NUCLEO	
Material	poliestireno
Capacidad de caudal por unidad de ancho ASTM D4716	18 gpm/pie (224 Lpm/m)
Espesor ASTM D1777	3/16 pulg. (11 mm)
Resistencia a la Compresión ASTM D1621 ASTM D6364	18,000 libras/pie ² (862 kPa) 18,000 libras/pie ² (862 kPa)
Película de respaldo	Sí

PRESENTACIONES / RENDIMIENTO

Disponible en presentación de rollos de 1,22 m x 15,24 m (4 pies x 50 pies).

TIEMPO DE VIDA / ALMACENAMIENTO

Almacenar protegido de la luz solar directa. Se recomienda el almacenamiento vertical.

PRECAUCIONES / LIMITACIONES

- No debe usarse debajo de adoquines vehiculares fijados con arena.
- No se debe utilizar como superficie expuesta o de desgaste. Limite la exposición a los rayos UV a un máximo de 14 días.

NOTA: Para mayor información sobre este producto diríjase al Departamento de Servicio a Clientes de EUCOMEX o a su Asesor Técnico Comercial en la región. Los resultados que se obtengan con nuestros productos pueden variar a causa de las diferencias en la composición de los substratos sobre los que se aplica o por efectos de la variación de la temperatura y otros factores. Por ello recomendamos hacer pruebas representativas previas a su empleo en gran escala.

EUCOMEX se esfuerza por mantener la alta calidad de sus productos, pero no asume responsabilidad alguna por los resultados que se obtengan como consecuencia de su empleo incorrecto o en condiciones que no estén bajo su control directo. La única garantía sobre los productos fabricados o comercializados por EUCOMEX, se describe en nuestra página electrónica www.eucomex.com.mx.