



EUCLID CHEMICAL
EUCOMEX

ELASTOMERIC SHEETING

Láminas de neopreno sin curar.

IMPERMEABILIZACIÓN
WWW.EUCOMEX.COM.MX
REV. 08.23

DESCRIPCIÓN

TREMCO ELASTOMERIC SHEETING es un material termoestable hecho de caucho de neopreno sin curar de la más alta calidad con un espesor de 60 mils (1.52 mm).

APLICACIONES PRINCIPALES

TREMCO ELASTOMERIC SHEETING está diseñada para proporcionar un puente duradero, flexible y resistente al desgarramiento en áreas de mucho movimiento, como juntas de expansión, juntas de construcción y tapajuntas donde se requiere una membrana impermeabilizante como **TREMPROOF® 6100**, **TREMPROOF 201/60** o **TREMPROOF 250GC** siendo utilizado.

INFORMACIÓN TÉCNICA

PROPIEDAD	MÉTODO	RESULTADOS TÍPICOS
Espesor (pulgadas)	ASTM D412	Gauge +/- 10%
Ancho (pulgadas)	ASTM D751	Tamaño +/- 1/8", -0
Largo (pies)	ASTM D751	Tamaño +/- 1', -0
Resistencia a la ruptura	ASTM D412 DIE C	1340
Elongación	ASTM D412 DIE C	400
Modulo, 100%, min%	ASTM D412 DIE C	24 to 75%
Resistencia al desgarramiento, lb/in min	ASTM D624 DIE C	125
Brittleness Point a -40 °F	ASTM D2137	No se rompe
Resistencia al ozono 168 h/100pphm/104 °F/50% EXT	ASTM D1149	Sin fisuras a 7x
Absorción de agua, masa máxima % 166 h a 158 °F	ASTM D471	+8.5

PRESENTACIONES / RENDIMIENTO

Rollos con las siguientes medidas:

- 6" x 100" (151 mm x 30.6 M)
- 12" x 100" (300 mm x 30.6 M)
- 18" x 100" (450 mm x 30.6 M)
- 24" x 100" (604 mm x 30.6 M)
- 36" x 100" (906 mm x 30.6 M)

INSTRUCCIONES DE USO

Remueva cualquier relleno de juntas de construcción a una profundidad de 1/2" (12,7 mm) e instale una varilla de respaldo de poliuretano de celda abierta de modo que sobresalga a una altura de 1/2" (12,7 mm) como mínimo.

Adhiera la lámina elastomérica Tremco a un mínimo de 3" (10,2 cm) a cada lado de la junta con **TREMPROOF 6100**, **TREMPROOF 201/60** o **TREMPROOF 250GC**. La lámina elastomérica Tremco debe enrollarse a una altura/profundidad igual al movimiento total anticipado. Superponga adyacentes láminas de un mínimo de 6" (15,3 cm).

PRECAUCIONES / LIMITACIONES

No debe usarse como membrana impermeabilizante primaria.

NOTA: Para mayor información sobre este producto diríjase al Departamento de Servicio a Clientes de EUCOMEX o a su Asesor Técnico Comercial en la región. Los resultados que se obtengan con nuestros productos pueden variar a causa de las diferencias en la composición de los substratos sobre los que se aplica o por efectos de la variación de la temperatura y otros factores. Por ello recomendamos hacer pruebas representativas previas a su empleo en gran escala.

EUCOMEX se esfuerza por mantener la alta calidad de sus productos, pero no asume responsabilidad alguna por los resultados que se obtengan como consecuencia de su empleo incorrecto o en condiciones que no estén bajo su control directo. La única garantía sobre los productos fabricados o comercializados por EUCOMEX, se describe en nuestra página electrónica www.eucomex.com.mx.