



**EUCLID CHEMICAL
EUCOMEX**

TREMPRO 640 LV

Recubrimiento de poliuretano que se aplica con aerosol o brocha.

IMPERMEABILIZACIÓN
WWW.EUCOMEX.COM.MX
REV. 06.23

DESCRIPCIÓN

TREMPRO 640 LV es un recubrimiento de poliuretano líquido de una parte para uso industrial.

APLICACIONES PRINCIPALES

- **TREMPRO 640 LV** se utiliza para crear un recubrimiento impermeable duro, adherente en el interior y exterior de contenedores o elementos similares donde es importante prevenir penetración de agua.
- **TREMPRO 640 LV** está diseñado principalmente para utilizarse en concreto y substratos de mampostería en aplicaciones verticales y horizontales. Ambos recubrimientos pueden utilizarse también para sellar remaches, pernos, etc.
- **TREMPRO 640 LV** también puede utilizarse para sellar carrocerías de camiones, contenedores, carros de ferrocarril, remolques de viaje, casas rodantes, para el ensamble de ductos de aire acondicionado galvanizados, para juntas estrechas entre secciones de madera o metal, entre mampostería y aluminio o acero inoxidable y entre secciones de metal galvanizado.
- **TREMPRO 640 LV** es un recubrimiento con bajo nivel de VOC.

INFORMACIÓN TÉCNICA

PROPIEDAD	MÉTODO	VALORES TÍPICOS
Tiempo de Curado	ASTM D1640	10-12 Horas
Dureza Shore A	ASTM 2240	75
Tiempo de Curado	ASTM D412	280 psi (1.9 MPa)
Tiempo de Curado	ASTM D412	375%
Exposición a Intemperie Artificial	ASTM G23	Excelente
Absorción de Agua	ASTM C739	Ninguna
Permeabilidad	ASTM E96	.095
% de Sólidos (por peso)	ASTM D1353	96.83%
Extensión/Compresión	ASTM C957	Pasa
% Recuperación	ASTM C957	94%

PRESENTACIONES / RENDIMIENTO

1 Galón y 5 Galones. En color aluminio.

INSTRUCCIONES DE USO

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:

Para lograr una buena adhesión, la superficie de la junta debe ser sólida, debe estar limpia y seca. Dependiendo del substrato, es posible que la superficie de la junta requiera un cepillado de alambre exhaustivo con una almohadilla de fibra metálica o Scotch Brite y/o limpieza con solvente.

APLICACIÓN:

Las unidades a granel de **TREMPRO 640 LV** son muy fáciles de aplicar. La baja viscosidad de **TREMPRO 640 LV** permite aplicarlo con brocha o aerosol con relativa facilidad en el substrato necesario.

MANTENIMIENTO:

Los recubrimientos dañados pueden repararse. Consulte a Servicios Técnicos de Tremco o a su Representante local de Ventas Tremco para conocer los procedimientos de reparación.

NOTA: Para mayor información sobre este producto diríjase al Departamento de Servicio a Clientes de EUCOMEX o a su Asesor Técnico Comercial en la región. Los resultados que se obtengan con nuestros productos pueden variar a causa de las diferencias en la composición de los substratos sobre los que se aplica o por efectos de la variación de la temperatura y otros factores. Por ello recomendamos hacer pruebas representativas previas a su empleo en gran escala.

EUCOMEX se esfuerza por mantener la alta calidad de sus productos, pero no asume responsabilidad alguna por los resultados que se obtengan como consecuencia de su empleo incorrecto o en condiciones que no estén bajo su control directo. La única garantía sobre los productos fabricados o comercializados por EUCOMEX, se describe en nuestra página electrónica www.eucomex.com.mx.