



EUCLID CHEMICAL  
**EUCOMEX**

# SOLARGARD MASONRY PRIMER

Primario Acrílico.

IMPERMEABILIZACIÓN  
WWW.EUCOMEX.COM.MX  
REV. 09.23

## DESCRIPCIÓN

**SOLARGARD MASONRY PRIMER** es un imprimador acrílico de alta calidad formulado a partir de resinas 100 % acrílicas.

**SOLARGARD MASONRY PRIMER** se adhiere firmemente a ladrillos, piedra, concreto, yeso, estuco y otras superficies de cemento.

## APLICACIONES PRINCIPALES

**SOLARGARD MASONRY PRIMER** es un primario ideal para ladrillo, piedra, concreto, yeso, estuco y otras superficies de cemento. También se puede utilizar para imprimir madera. **SOLARGARD MASONRY PRIMER** puede usarse en superficies porosas antes de la aplicación de **SOLARGARD HY-BUILD**.

## CARACTERÍSTICAS / BENEFICIOS

- Se adhiere firmemente a las superficies cementosas.
- Proporciona una excelente adherencia.

## INFORMACIÓN TÉCNICA

PROPIEDAD	RESULTADOS TÍPICOS	MÉTODO
Peso por galón	12.1 +/- 0.2 lbs	ASTM D 1475
Viscosidad	75 KU ± 1KU	ASTM D 562
Sólidos por peso	59% +/- 1%	ASTM D 1353
Sólidos por volumen	41% +/- 1%	ASTM D 5201
Resistencia a la Abrasión	Excelente	--
Flexibilidad	Pasa 1/8 inch	ASTM D 1737
Flashpoint	No aplica	ASTM D 3278
Brillo a 60°	12° +/- 5	ASTM D 523
VOC	62 g/mL	--

## PRESENTACIONES / RENDIMIENTO

Aplicado como una sola capa sobre ladrillo, piedra, concreto, yeso, estuco y otras superficies cementosas, **SOLARGARD MASONRY PRIMER** cubrirá aproximadamente 100-200 pies cuadrados/galón. La porosidad de la superficie a recubrir puede hacer que la cobertura varíe.

## INSTRUCCIONES DE USO

### PREPARACIÓN:

Todas las superficies deben estar libres de suciedad, grasa, aceite, tiza, pintura suelta, óxido, mortero y otras materias extrañas que puedan impedir la adhesión adecuada. Esto se logra mejor usando un lavado a presión de al menos 2000 psi. Se utilizará un limpiador de superficies para eliminar toda la grasa o los depósitos aceitosos.

### MAMPOSTERÍA, LADRILLO, CONCRETO Y ESTUCO:

Si la superficie fue recubierta previamente, comuníquese con el Departamento Técnico de Eucomex para recomendaciones de preparación de la superficie. Las reparaciones de mampostería deben completarse y dejar que el cemento se seque antes de "imprimir por puntos" con **SOLARGARD MASONRY PRIMER**.

### MADERA:

Las superficies de madera nuevas o sin pintar requieren dos capas de **SOLARGARD MASONRY PRIMER**.

### APLICACIÓN:

**SOLARGARD MASONRY PRIMER** se debe aplicar con brocha, rodillo o equipo de pintura en aerosol. Mezclar bien para obtener un color uniforme.

Cuando **SOLARGARD MASONRY PRIMER** se ha aplicado más de 72 horas antes de la aplicación de **SOLARGARD HY-BUILD**, **SOLARGARD MASONRY PRIMER** se debe volver a aplicar. Todas las superficies que hayan sido imprimadas deben estar limpias y libres de suciedad, grasa, aceite y otras materias extrañas que puedan impedir la adhesión adecuada de **SOLARGARD HY-BUILD**.

## TIEMPO DE CURADO:

1 hora para que no quede polvo, 2 horas para que no quede pegajoso, de la noche a la mañana para endurecer.

## LIMPIEZA

Limpiar el equipo con agua y jabón. Cualquier derrame o recubrimiento debe limpiarse inmediatamente antes de que se seque el producto.

## PRECAUCIONES / LIMITACIONES

- La temperatura de aplicación deberá ser superior a 50°F.
- Proteger de la congelación.
- No está diseñado para servicio de inmersión o sobre alquitrán, baldosas vidriadas, revestimientos a base de silicona o debajo del nivel del suelo.
- **SOLARGARD MASONRY PRIMER** debe recubrirse con **SOLARGARD HYBUILD** dentro de las 72 horas.
- Los usuarios deben leer las etiquetas de los envases y las hojas de datos de seguridad para conocer las precauciones de salud y seguridad antes de su uso.

**NOTA:** Para mayor información sobre este producto diríjase al Departamento de Servicio a Clientes de EUCOMEX o a su Asesor Técnico Comercial en la región. Los resultados que se obtengan con nuestros productos pueden variar a causa de las diferencias en la composición de los substratos sobre los que se aplica o por efectos de la variación de la temperatura y otros factores. Por ello recomendamos hacer pruebas representativas previas a su empleo en gran escala.

EUCOMEX se esfuerza por mantener la alta calidad de sus productos, pero no asume responsabilidad alguna por los resultados que se obtengan como consecuencia de su empleo incorrecto o en condiciones que no estén bajo su control directo. La única garantía sobre los productos fabricados o comercializados por EUCOMEX, se describe en nuestra página electrónica [www.eucomex.com.mx](http://www.eucomex.com.mx).