



EUCLID CHEMICAL
EUCOMEX

SOLARGARD RUST PRIMER WB

Primario acrílico para metal.

IMPERMEABILIZACIÓN
WWW.EUCOMEX.COM.MX
REV. 09.23

DESCRIPCIÓN

SOLARGARD RUST PRIMER WB es un primario acrílico para metal a base de agua formulado para proporcionar una película resistente y flexible para la protección del acero contra la corrosión atmosférica. **SOLARGARD RUST PRIMER WB** resistirá los efectos de la humedad y evitará la corrosión de los sustratos de acero en ambientes industriales normales cuando se usa junto con **SOLARGARD HYBUILD** o **SOLARGARD 6083**.

APLICACIONES PRINCIPALES

SOLARGARD RUST PRIMER WB previene la corrosión en sustratos metálicos cuando se usa junto con **SOLARGARD HYBUILD** o **SOLARGARD 6083**.

CARACTERÍSTICAS / BENEFICIOS

SOLARGARD RUST PRIMER WB es resistente, pero flexible, lo que le permite proteger los sustratos metálicos y, al mismo tiempo, proporciona una mejor adhesión del revestimiento al sustrato. **SOLARGARD RUST PRIMER WB** debe recubrirse con **SOLARGARD HY-BUILD** o **SOLARGARD 6083** dentro de las 72 horas. Dado que es resistente a la humedad, **SOLARGARD RUST PRIMER WB** también brinda protección adicional contra la oxidación.

INFORMACIÓN TÉCNICA

PROPIEDAD	RESULTADOS TÍPICOS	MÉTODO
Peso por galón	9.9 +/- 0.2 lbs	ASTM D 1475
Sólidos por peso	43.9% +/- 1%	ASTM D 1353
Sólidos por volumen	51.6% +/- 1%	ASTM D 5201
Tiempo de secado	4 horas	--
Gravedad específica	1.115 +/- 0.02	--
Limpieza	Agua y jabón	--
VOC	62 g/mL	--

PRESENTACIONES / RENDIMIENTO

SOLARGARD RUST PRIMER WB está disponible en cubetas de 5 galones y latas de 1 galón.

La cobertura mínima recomendada es de 100 a 200 pies cuadrados por galón (8 - 16 milésimas de pulgada húmeda).

TIEMPO DE VIDA / ALMACENAMIENTO

La vida útil es de 6 meses cuando se almacena a temperatura ambiente en recipientes sin abrir.

INSTRUCCIONES DE USO

Preparación:

Todas las superficies deben estar libres de suciedad, grasa, aceite, tiza, pintura suelta, óxido, mortero y otras materias extrañas que puedan impedir la adhesión adecuada. Esto se logra mejor usando un lavado a presión de alta presión de al menos 2,000 psi y/o astillando, raspando, cepillando con alambre, herramientas eléctricas, esmerilando o cepillando a mano.

SOLARGARD RUST PRIMER se puede aplicar con brocha, rodillo o por aspersión. En lata, la apariencia es de color blanco lechoso y puede tener una ligera apariencia de espuma. Una vez aplicado, será ligeramente turbio pero transparente.

Cuando se haya aplicado **SOLARGARD RUST PRIMER WB** durante más de 72 horas antes de la aplicación de **SOLARGARD HY-BUILD** o **SOLARGARD 6083**, se debe volver a aplicar **SOLARGARD RUST PRIMER WB**. Todas las superficies que hayan sido imprimadas deben estar limpias y libres de suciedad, grasa, aceite y otras materias extrañas que puedan impedir la adhesión adecuada de **SOLARGARD HY-BUILD** o **SOLARGARD 6083**.

PRECAUCIONES / LIMITACIONES

- Sólo para uso industrial.
- La temperatura de aplicación debe ser superior a 50 °F.
- Proteger de la congelación.
- No está diseñado para usarse en áreas sujetas a tráfico vehicular o donde el agua se estanca continuamente.
- No aplicar cuando la lluvia es inminente.

NOTA: Para mayor información sobre este producto diríjase al Departamento de Servicio a Clientes de EUCOMEX o a su Asesor Técnico Comercial en la región. Los resultados que se obtengan con nuestros productos pueden variar a causa de las diferencias en la composición de los substratos sobre los que se aplica o por efectos de la variación de la temperatura y otros factores. Por ello recomendamos hacer pruebas representativas previas a su empleo en gran escala.

EUCOMEX se esfuerza por mantener la alta calidad de sus productos, pero no asume responsabilidad alguna por los resultados que se obtengan como consecuencia de su empleo incorrecto o en condiciones que no estén bajo su control directo. La única garantía sobre los productos fabricados o comercializados por EUCOMEX, se describe en nuestra página electrónica www.eucomex.com.mx.