



EUCLID CHEMICAL
EUCOMEX

PERMAFAB REINFORCEMENT

Tejido de refuerzo de poliéster

IMPERMEABILIZACIÓN
WWW.EUCOMEX.COM.MX
REV. 01.24

DESCRIPCIÓN

PERMAFAB REINFORCEMENT es un tejido de refuerzo de poliéster 100 % cosido.

APLICACIONES PRINCIPALES

PERMAFAB está diseñado para usarse junto con los productos Tremco de aplicación líquida designados, proporcionando propiedades adicionales de estabilidad y resistencia a la aplicación.

CARACTERÍSTICAS / BENEFICIOS

- Altamente conformable.
- Tecnología de poliéster.
- Tejido abierto.
- Se ajusta incluso a los detalles más difíciles.
- Material resistente a la humedad y que no se pudre.
- Permite mejorar las características de humectación.

INFORMACIÓN TÉCNICA

PROPIEDAD	MÉTODO DE PRUEBA	VALOR SI
Explosión de bola	ASTM D3787	90 lbs (40.8 kg)
Elongación	ASTM D5034 (1" Jaws)	MD - 25% XMD - 100%
Elongación	ASTM D5034 (2" Jaws)	MD - 25% XMD - 75%
Resistencia al desgarre	ASTM D5587	MD - 20 lbs (9.0 kg) XMD - 20 lbs (9.0 kg)
Resistencia al a tensión	ASTM D5034 (1" Jaws)	XMD - 60 lbs (27.2 kg) MD - 55 lbs (24.9 kg)
Resistencia a la tensión	ASTM D5034 (2" Jaws)	MD - 110 lbs (49.8 kg) XMD - 60 lbs (27.2 kg)
Espesor	ASTM D1777	0.018 in

PRESENTACIONES / RENDIMIENTO

Disponible en:
Rollo de 4" x 300' (101.6 mm x 7.62 m)
Rollo de 6" x 300' (152.4 mm x 7.62 m)
Rollo de 12" x 300' (304.8 mm x 7.62 m)
Rollo de 40" x 324' (1016 mm x 8.23 m)
Color blanco.

INSTRUCCIONES DE USO

INSTRUCCIONES DE USO:

Siga las recomendaciones de preparación/aplicación para productos de aplicación líquida que se utilizan junto con **PERMAFAB**.

Aplique **PERMAFAB** tal como sale del rollo. No voltee ni invierta el refuerzo durante su uso.

APLICACIÓN COMPLETAMENTE REFORZADA:

Embeba completamente **PERMAFAB** en el producto aplicado líquido húmedo usando una brocha o rodillo hasta que el refuerzo esté completamente saturado y libre de arrugas, bolsas de aire, fibras estancadas, etc. En las áreas superpuestas, asegúrese de que haya producto húmedo en la parte superior de la lámina incrustada y los traslajos laterales se superponen un mínimo de 3" (76 mm) y los traslajos de los extremos un mínimo de 6" (152 mm). Siga las mismas pautas para incrustar el refuerzo en estas áreas. No permita el tránsito peatonal sobre **PERMAFAB** durante la aplicación o hasta que el producto líquido haya curado. Una vez curado, aplique la capa superior en el rendimiento especificado para cubrir completamente el **PERMAFAB** incrustado.



APLICACIÓN DEL SISTEMA PARCIALMENTE REFORZADO:

Instale una aplicación de tres capas en todos los componentes de drenaje, solapes/uniones de campo, base de tapajuntas y solapes/uniones verticales, penetraciones, etc. siguiendo las pautas detalladas de Tremco. Instale la aplicación de tres capas integrando completamente **PERMAFAB** en el producto aplicado líquido húmedo usando una brocha o rodillo hasta que el refuerzo esté completamente saturado y libre de huecos, arrugas, bolsas de aire, fibras estancadas, etc. Luego, encapsule completamente Permafab con un producto de aplicación líquida adicional.

PRECAUCIONES / LIMITACIONES

- Consulte la hoja de datos del producto de aplicación líquida para obtener información de aplicación específica.

NOTA: Para mayor información sobre este producto diríjase al Departamento de Servicio a Clientes de EUCOMEX o a su Asesor Técnico Comercial en la región. Los resultados que se obtengan con nuestros productos pueden variar a causa de las diferencias en la composición de los substratos sobre los que se aplica o por efectos de la variación de la temperatura y otros factores. Por ello recomendamos hacer pruebas representativas previas a su empleo en gran escala.

EUCOMEX se esfuerza por mantener la alta calidad de sus productos, pero no asume responsabilidad alguna por los resultados que se obtengan como consecuencia de su empleo incorrecto o en condiciones que no estén bajo su control directo. La única garantía sobre los productos fabricados o comercializados por EUCOMEX, se describe en nuestra página electrónica www.eucomex.com.mx.