



EUCLID CHEMICAL
EUCOMEX

EUCO GRIP

Aditivo anti-derrapante para selladores y recubrimientos de concreto.

MISCELÁNEOS

WWW.EUCOMEX.COM.MX

REV. 01.24

DESCRIPCIÓN

EUCO GRIP es un polímero finamente molido que se le agrega a selladores y recubrimientos de concreto para hacerlo anti-derrapante, reducir el brillo y lograr una texturización fina de la superficie. **EUCO GRIP** se mezcla fácilmente en selladores y recubrimientos a base de solvente o 100% de sólidos con poco efecto en la capacidad de rociar el producto y en su viscosidad total. **EUCO GRIP** se quedará bien suspendido en el sellador o recubrimiento sin necesidad de agitarlo constantemente. La forma micro-esférica de las perlas de polímero de **EUCO GRIP** brindan una sensación más suave al pisarlo, en comparación con la arena de sílice tradicional y con otros sistemas de esparcimiento de agregado.

APLICACIONES PRINCIPALES

- Pisos de concreto.
- Patios y pasarelas peatonales.
- Plataformas de piscinas.
- Entradas.
- Pisos de talleres mecánicos.
- Cualquier concreto en el que se desee un acabado anti-derrapante.

CARACTERÍSTICAS / BENEFICIOS

- Proporciona un acabado anti-derrapante.
- Se revuelve fácilmente con selladores o recubrimientos.
- No hay cambios en viscosidad ni capacidad de rociar el producto.
- Sensación más suave al pisarlo que la arena u otros esparcimientos de agregado.

PRESENTACIONES / RENDIMIENTO

EUCO GRIP viene en cajas de doce bolsas de 1 lb (0.45 kg).

EUCO GRIP por lo general se agrega a un índice de 3.2 onzas de **EUCO GRIP** por 1 galón de sellador o recubrimiento (91 g/3.8 L) y 16 onzas de **EUCO GRIP** por 5 galones de sellador o recubrimiento (454 g/18.9 L). Puede agregar menos o más **EUCO GRIP** para lograr la textura deseada, pero no exceda 8 onzas por galón de producto (227 g/3.8 L).

TIEMPO DE VIDA / ALMACENAMIENTO

La vida en anaquel de **EUCO GRIP** es indefinida cuando se almacena en su empaque original, cerrado.

INSTRUCCIONES DE USO

Agregue la cantidad deseada de **EUCO GRIP** al sellador o recubrimiento mientras mezcla. Cuando agregue **EUCO GRIP** a un producto de dos componentes, agite **EUCO GRIP** en un componente antes de mezclar ambos componentes juntos. Después de incorporar **EUCO GRIP** completamente en el sellador o recubrimiento, permita que se quede en el producto durante por lo menos 30 minutos y hasta 24 horas antes de la aplicación. Si no utiliza inmediatamente el sellador o recubrimiento, es posible que sea necesario volver a mezclar suavemente el **EUCO GRIP** en el producto antes de aplicarlo.

Se recomienda hacer un lote pequeño y aplicación de prueba cuando utilice **EUCO GRIP** en un producto por primera vez, con el propósito de determinar el índice de dosis apropiado para la textura deseada.

LIMPIEZA

Limpie con agua las herramientas y equipo.



PRECAUCIONES / LIMITACIONES

- **EUCO GRIP** incrementará el coeficiente de fricción y anti-derrapante de selladores y recubrimientos a los que se agregue. No obstante, el sellador o recubrimientos no deben considerarse totalmente anti-derrapantes ni anti-deslizantes.
- Cuando agregue **EUCO GRIP** a agentes de curado y sellado de concreto o a selladores que contengan acetona o acetato de butilo terciario (TBAC), el producto deberá aplicarse inmediatamente después de incorporar el **EUCO GRIP**.
- No utilice en selladores penetrantes, tales como silano o repelentes de agua de siloxano.
- No aplique esparciendo el producto en una superficie de sellador húmedo.
- No se recomienda su uso en productos a base de agua.
- En todos los casos, consulte la Hoja de Datos de Seguridad, antes de utilizar el producto.

NOTA: Para mayor información sobre este producto diríjase al Departamento de Servicio a Clientes de EUCOMEX o a su Asesor Técnico Comercial en la región. Los resultados que se obtengan con nuestros productos pueden variar a causa de las diferencias en la composición de los substratos sobre los que se aplica o por efectos de la variación de la temperatura y otros factores. Por ello recomendamos hacer pruebas representativas previas a su empleo en gran escala.

EUCOMEX se esfuerza por mantener la alta calidad de sus productos, pero no asume responsabilidad alguna por los resultados que se obtengan como consecuencia de su empleo incorrecto o en condiciones que no estén bajo su control directo. La única garantía sobre los productos fabricados o comercializados por EUCOMEX, se describe en nuestra página electrónica www.eucomex.com.mx.