



EUCLID CHEMICAL
EUCOMEX

EUCO TEXTURA PLUS S

Retardador para superficies con agregado expuesto.

MISCELÁNEOS
WWW.EUCOMEX.COM.MX
REV. 01.24

DESCRIPCIÓN

EUCO TEXTURA PLUS S es un líquido neutro para aplicar a superficies de concreto fresco horizontales. Esta formulación química retarda, pero no “elimina” el fraguado del mortero en la superficie del concreto. Cuando el concreto subyacente se ha endurecido, la superficie de mortero retardado puede levantarse con un chorro de agua y/o eliminarse frotando con un cepillo duro. Dado que estos compuestos no “elimina” el fraguado, si se dejan en el concreto o se aplican involuntariamente sobre otro concreto fresco, permitirán que el concreto alcance eventualmente su fraguado y logre su plena resistencia.

APLICACIONES PRINCIPALES

- Creación de superficies con agregado expuesto.
- Aceras y paseos decorativos.
- Mejora de la adherencia para los materiales de impermeabilización.
- Superficies antideslizantes.
- Formulación para superficies horizontales.

CARACTERÍSTICAS / BENEFICIOS

- Seguro de usar – fácil de aplicar.
- Funciona rápida y eficazmente.
- Proporciona un retardo de profundidad de hasta ¼” (6 mm).
- Reduce el costo de preparar mecánicamente las superficies para aplicación de impermeabilizantes.
- La profundidad de la textura se puede ajustar a la deseada.

INFORMACIÓN TÉCNICA

APARIENCIA : Líquido de baja viscosidad.

Estos valores típicos son obtenidos en condiciones de laboratorio. Es de esperar una variación razonable en condiciones de campo.

PRESENTACIONES / RENDIMIENTO

EUCO TEXTURA PLUS S está disponible en presentación:

- Cubeta de 19 L.
- Tambor de 200 L.

EUCO TEXTURA PLUS S rinde de 2.5 m²/L a 4.9 m²/L. Esta tasa de cobertura proporcionará de 3.2 mm a 4.8 mm (1/8” a 3/16”) de retardo en la superficie.

TIEMPO DE VIDA / ALMACENAMIENTO

12 meses en el empaque original, cerrado.

INSTRUCCIONES DE USO

MEZCLADO:

EUCO TEXTURA PLUS S es un producto monocomponente y viene listo para usar. Se recomienda un mezclado previo a su uso.

APLICACIÓN:

EUCO TEXTURA PLUS S se aplica a las superficies horizontales de concreto recién colado inmediatamente después de las operaciones de acabado final. Debe aplicarse mediante aspersión a baja presión y las superficies tratadas deben cubrirse para evitar una rápida evaporación. El la superficie con retardo debe ser lavado con agua 12 a 24 horas después de la aplicación, dependiendo de las condiciones climáticas.

LIMPIEZA

Limpie las herramientas y equipo usado con agua y jabón.



PRECAUCIONES / LIMITACIONES

- Mezclar previo a su uso hasta obtener un material homogéneo.
- Este producto se ve afectado por las condiciones ambientales. Las temperaturas más cálidas permitirán un tratamiento más temprano de la superficie, mientras que las temperaturas más frías retrasan estos procedimientos.
- En todos los casos, consulte la Hoja de Datos de Seguridad antes de utilizar el producto.

NOTA: Para mayor información sobre este producto diríjase al Departamento de Servicio a Clientes de EUCOMEX o a su Asesor Técnico Comercial en la región. Los resultados que se obtengan con nuestros productos pueden variar a causa de las diferencias en la composición de los substratos sobre los que se aplica o por efectos de la variación de la temperatura y otros factores. Por ello recomendamos hacer pruebas representativas previas a su empleo en gran escala.

EUCOMEX se esfuerza por mantener la alta calidad de sus productos, pero no asume responsabilidad alguna por los resultados que se obtengan como consecuencia de su empleo incorrecto o en condiciones que no estén bajo su control directo. La única garantía sobre los productos fabricados o comercializados por EUCOMEX, se describe en nuestra página electrónica www.eucomex.com.mx.